



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

**LINEA: ESPECIALIDADES**  
**PRODUCTO: PIRME ESMALTE TRÁFICO EL300**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES, CARRETERAS. Y VÍAS DE TRÁFICO, ASFÁLTICAS Y DE CONCRETO.

**DESEMPEÑO:** RECUBRIMIENTO AHULADO DE ALTA DURACIÓN A LA INTEMPERIE Y AL DESGASTE.

**CARACTERÍSTICAS:**

ACABADO: SEMI-MATE.

No. DE COLORES: BLANCO, AMARILLO Y NEGRO.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 5 MINUTOS, AL MANCHADO- 30 MINUTOS, DURO- 24 HORAS.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 10 a 11 m/lto. A 1.5 MILESIMAS DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

**APLICACIÓN:** RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

**NÚMERO DE CAPAS:** UNA MANO.

**REDUCTOR:** T-100.

**REDUCCIÓN RECOMENDADA:** 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO DE 20 a 25%.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRÁ VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, MÉTODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 y 200 LTS.

**ALMACENAJE:** EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

**RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:** LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES.

**PREPARACIÓN:** MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTÁ A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite**  
**Atizapán de Zaragoza, Edo. de México**  
**Tel: 5308-3747**  
**Email: rguzman@gpoempresarial.net**  
**www.pinturaspirme.com.mx**



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

**LINEA: ESPECIALIDADES**  
**PRODUCTO: PIRME ESMALTE TRÁFICO EL200**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES, CARRETERAS. Y VÍAS DE TRÁFICO, ASFÁLTICAS Y DE CONCRETO.

**DESEMPEÑO:** RECUBRIMIENTO AHULADO DE ALTA DURACIÓN A LA INTEMPERIE Y AL DESGASTE.

**CARACTERÍSTICAS:**

ACABADO: SEMI-MATE.

No. DE COLORES: BLANCO, AMARILLO Y NEGRO.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 5 MINUTOS, AL MANCHADO- 30 MINUTOS, DURO- 24 HORAS.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 8 a 9 m/lto. A 1.5 MILESIMAS DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

**APLICACIÓN:** RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

**NÚMERO DE CAPAS:** UNA MANO.

**REDUCTOR:** T-100.

**REDUCCIÓN RECOMENDADA:** 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO DE 20 a 25%.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRA VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 y 200 LTS.

**ALMACENAJE:** EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

**RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:** LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES.

**PREPARACIÓN:** MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite**  
**Atizapán de Zaragoza, Edo. de México**  
**Tel: 5308-3747**  
**Email: rguzman@gpoempresarial.net**  
**www.pinturaspirme.com.mx**



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

**LINEA: ESPECIALIDADES**  
**PRODUCTO: ESMALTE MARTILLADO EL-300**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** ESMALTE DE ACABADO FORMULADO PARA OBTENER TERMINACIONES DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN CON EFECTOS DE PROFUNDIDAD, DE MAYOR RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. APTO PARA SUPERFICIES METÁLICAS Y DE MADERA, EN INTERIOR Y EXTERIOR, DONDE SE REQUIERE RESISTENCIA AL DESGASTE Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE.

**DESEMPEÑO:** SECADO RÁPIDO, ACABADO MARTILLADO DE GRAN PERMANENCIA, DUREZA, BUENA RESISTENCIA.

**CARACTERÍSTICAS:**

ACABADO:

No. DE COLORES: GRIS.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: LIBRE DE POLVO- 5 MINUTOS, PARA MANEJO- 4 HORAS, DURO- 24 HORAS.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 10 m<sup>2</sup>/lto. A UNA MANO SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

**APLICACIÓN:** RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

**NÚMERO DE CAPAS:** DOS MANOS.

**REDUCTOR:** THINNER.

**REDUCCIÓN RECOMENDADA:** 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO DE 20 a 25%.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRA VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACION USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 y 200 LTS.

**ALMACENAJE:** EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

**RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:** LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES.

**PREPARACIÓN:** MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite**  
**Atizapán de Zaragoza, Edo. de México**  
**Tel: 5308-3747**  
**Email: rguzman@gpoempresarial.net**  
**www.pinturaspirme.com.mx**



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

**LINEA: ESPECIALIDADES  
PRODUCTO: ALBERPIRME**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** RECUBRIMIENTO PROTECTOR IMPERMEABLE AHULADO QUE PUEDE UTILIZARSE EN INTERIORES Y EXTERIORES. ACABADO SEMI-BRILLANTE, PRESENTA UNA ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, GASES Y PRODUCTOS QUÍMICOS CORROSIVOS. SE EMPLEA PRINCIPALMENTE EN EL PINTADO DE ALBERCAS, BAÑOS Y SITIOS DE HUMEDAD MUY ELEVADA.

**DESEMPEÑO:** ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, EXCEPCIONAL FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, FACILMENTE APLICABLE.

**CARACTERÍSTICAS:**

ACABADO: SEMI-BRILLANTE.

No. DE COLORES: BLANCO, AZUL Y VERDE.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 15 MINUTOS, PARA MOJAR- 72 HORAS.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 8 a 9 m/lto. A UNA MANO SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

**APLICACIÓN:** RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

**NÚMERO DE CAPAS:** DOS MANOS.

**REDUCTOR:** TOLUENO T-100.

**REDUCCIÓN RECOMENDADA:** 30-40% PARA LA PRIMERA MANO. 15-20% PARA LAS SIGUIENTES MANOS.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 y 200 LTS.

**ALMACENAJE:** EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

**RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:** ANTES DE PINTAR, LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE SECA Y RESANADA DE LAS PARTES DE CONCRETO QUE ESTÁN EN MAL ESTADO. ES NECESARIO DEJAR SECAR LA ALBERCA POR LO MENOS 7 DÍAS ANTES DE PINTARLA. ES CONVENIENTE DAR UNA PRIMERA MANO DE PINTURA (ADELGAZADA EN 30-40%) CON EL OBJETO DE QUE PENETRE PERFECTAMENTE EN LOS POROS DEL CONCRETO Y OBTENER UNA ADHERENCIA SATISFACTORIA. CUANDO YA SE HAYA HECHO LO ANTERIOR Y LA SUPERFICIE ESTÉ SECA, SE PROCEDE A DAR DE UNA A DOS MANOS DE PINTURA (ADELGAZADA EN 15-20%). DEJAR SECAR POR LO MENOS 48 HORAS Y PROCEDER A LLENAR LA ALBERCA.

**PREPARACIÓN:** MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite  
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México  
Tel: 5308-3747  
Email: rguzman@gpoempresarial.net  
www.pinturaspirme.com.mx**



**LINEA: ESPECIALIDADES**  
**PRODUCTO: SPORTPIRME**

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO:** PINTURA ELASTOMERICA ANTIDERRAPANTE BASE ACRÍLICO, EXCELENTE RECUBRIMIENTO Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. SE PUEDE UTILIZAR EN BASE ASFALTO O CONCRETO.

**DESEMPEÑO:** ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, EXCEPCIONAL FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, FACILMENTE APLICABLE.

**CARACTERÍSTICAS:**

ACABADO: SEMIMATE.

No. DE COLORES: AZUL, VERDE, TERRACOTA Y BLANCO.

TIEMPO DE SECADO: DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA:  
AL TACTO- 30 MINUTOS, PARA MOJAR- 72 HORAS.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 3 A 4 m/lto. A UNA MANO SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

**APLICACIÓN:** RODILLO O BROCHA.

**NÚMERO DE CAPAS:** DOS MANOS.

**REDUCTOR:** SIN REDUCTOR.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 y 200 LTS.

**ALMACENAJE:** EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

**RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:** ANTES DE PINTAR, LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE SECA Y RESANADA DE LAS PARTES DE CONCRETO QUE ESTÁN EN MAL ESTADO.

**PREPARACIÓN:** MEZCLE PERFECTAMENTE EL PRODUCTO CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite**  
**Atizapán de Zaragoza, Edo. de México**  
**Tel: 5308-3747**  
**Email: rguzman@gpoempresarial.net**  
**www.pinturaspirme.com.mx**