



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

LINEA: ESMALTES

PRODUCTO: SUPER ESMALTE ALQUIDALICO EL300

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO DE ALTA CALIDAD, APTO PARA ACABADOS EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, YESO, CONCRETO, ASBESTO Y LADRILLO. RESISTENTE EN SUPERFICIES EXPUESTAS A HUMEDAD Y AMBIENTES SEVEROS.

DESEMPEÑO: EXCELENTE ACABADO, MÁXIMO RENDIMIENTO, MÁXIMA RESISTENCIA EN EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: BRILLANTE.

No. DE COLORES: BLANCO Y PASTEL.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 1 HORA, TIEMPO DE ESPERA PARA RECUBRIMIENTO- 4 HORAS, DURO- 24 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 a 10 m/lto. A UNA MILESIMA DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: XILOL, GASOLINA BLANCA, THINNER, AGUARRAS.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRA VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACION USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

PRESENTACIÓN: 4, 19 Y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. APLIQUE UNA CAPA BASE DE ACUERDO A LA SUPERFICIE A PINTAR Y POSTERIORMENTE APLIQUE LA PRIMERA CAPA. DEJE PASAR DOS HORAS COMO MÍNIMO PARA APLICAR UNA SEGUNDA MANO.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México**

Tel: 5308-3747

Email: rguzman@gpoempresarial.net

www.pinturaspirme.com.mx



LINEA: ESMALTES
PRODUCTO: SUPER ESMALTE ALQUIDALICO EL200

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO DE ALTA CALIDAD, APTO PARA ACABADOS EN SUPERFICIES DE METAL, MADERA, YESO, CONCRETO, ASBESTO Y LADRILLO. RESISTENTE EN SUPERFICIES EXPUESTAS A HUMEDAD Y AMBIENTES SEVEROS.

DESEMPEÑO: EXCELENTE ACABADO, MÁXIMO RENDIMIENTO, MÁXIMA RESISTENCIA EN EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: BRILLANTE.

No. DE COLORES: BLANCO Y PASTEL.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 1 HORA, TIEMPO DE ESPERA PARA RECUBRIMIENTO- 4 HORAS, DURO- 24 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 7 a 9 m/lto. A UNA MILESIMA DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: XILOL, GASOLINA BLANCA, THINNER, AGUARRAS.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRA VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACION USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

PRESENTACIÓN: 4, 19 Y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. APLIQUE UNA CAPA BASE DE ACUERDO A LA SUPERFICIE A PINTAR Y POSTERIORMENTE APLIQUE LA PRIMERA CAPA. DEJE PASAR DOS HORAS COMO MÍNIMO PARA APLICAR UNA SEGUNDA MANO.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Tel: 5308-3747
Email: rguzman@gpoempresarial.net
www.pinturaspirme.com.mx



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

LINEA: ESMALTES
PRODUCTO: ESMALTE ESPECIAL SECADO RAPIDO EL300

ENANO DE MUY ALTA CALIDAD QUE PRESENTA EXCELENTE NIVELACION Y RAPIDO SECADO. TIENE GRAN PODER CUBRIENTE Y BRILLO INTENSO. EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA A SUPERFICIES COMUNES. SE PUEDE APLICAR EN INTERIORES Y EXTERIORES Y EN CASOS DONDE LA INTEMPERIE SEA FUERTE, ASI COMO EN PUERTAS DE MADERA Y METÁLICAS, CAMIONES DE CARGA, AUTOBUSES Y AUTOMOVILES. PARA SUPERFICIES NUEVAS SE RECOMIENDA EMPLEAR PIRMER.

DESEMPEÑO: FLEXIBLE, GRAN PODER CUBRIENTE, BRILLO INTENSO, EXCELENTE NIVELACIÓN Y RÁPIDO SECADO.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: BRILLANTE.

No. DE COLORES: BLANCO Y PASTEL.

TIEMPO DE SECADO:_(DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 10 a 15 MINUTOS, TIEMPO DE ESPERA PARA RECUBRIMIENTO- 20 a 25 MINUTOS, DURO- 24 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 a 10 m/lto. A 1.5 MILESIMAS DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: XILOL, GASOLINA BLANCA, THINNER.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO DE 20 a 25%.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRA VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACION USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

PRESENTACIÓN: 4, 19 Y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. APLIQUE UNA CAPA BASE Y POSTERIORMENTE APLIQUE LA PRIMERA CAPA. DEJE PASAR DOS HORAS COMO MÍNIMO PARA APLICAR UNA SEGUNDA MANO.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Tel: 5308-3747
Email: rguzman@gpoempresarial.net
www.pinturaspirme.com.mx



LINEA: ESMALTES
CTO: ESMALTE ESPECIAL SECADO RAPIDO EL200

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: ESMALTE ESTIRENADO DE MUY ALTA CALIDAD QUE PRESENTA EXCELENTE NIVELACIÓN Y RÁPIDO SECADO. TIENE GRAN PODER CUBRIENTE Y BRILLO INTENSO. EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA A SUPERFICIES COMUNES. SE PUEDE APLICAR EN INTERIORES Y EXTERIORES Y EN CASOS DONDE LA INTEMPERIE SEA FUERTE, ASI COMO EN PUERTAS DE MADERA Y METÁLICAS, CAMIONES DE CARGA, AUTOBUSES Y AUTOMOVILES. PARA SUPERFICIES NUEVAS SE RECOMIENDA EMPLEAR PIRMER.

DESEMPEÑO: FLEXIBLE, GRAN PODER CUBRIENTE, BRILLO INTENSO, EXCELENTE NIVELACIÓN Y RÁPIDO SECADO.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: BRILLANTE.

No. DE COLORES: BLANCO Y PASTEL.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 10 a 15 MINUTOS, TIEMPO DE ESPERA PARA RECUBRIMIENTO- 20 a 25 MINUTOS, DURO- 24 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 7 a 9 m/lto. A 1.5 MILESIMAS DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: XILOL, GASOLINA BLANCA, THINNER.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO DE 20 a 25%.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRA VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

PRESENTACIÓN: 4, 19 Y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. APLIQUE UNA CAPA BASE Y POSTERIORMENTE APLIQUE LA PRIMERA CAPA. DEJE PASAR DOS HORAS COMO MÍNIMO PARA APLICAR UNA SEGUNDA MANO.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Tel: 5308-3747
Email: rguzman@gpoempresarial.net
www.pinturaspirme.com.mx



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

LINEA: ESMALTES
PRODUCTO: ESMALTE ESPECIAL MATE EL300

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: ESMALTE ALQUIDALICO MATE DE LARGA DURACIÓN. PUEDE USARSE EN INTERIORES O EXTERIORES, SUPERFICIES DE FIERRO, CEMENTO, CONCRETO, APLANADOS, YESO, MADERA O METAL.

DESEMPEÑO: EXCELENTE DURACIÓN, BUEN RENDIMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: MATE.

No. DE COLORES: BLANCO Y PASTEL.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 1 HORA, TIEMPO DE ESPERA PARA RECUBRIMIENTO- 4 HORAS, DURO- 24 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 a 10 m/lto. A UNA MILESIMA DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: XILOL, GASOLINA BLANCA, THINNER, AGUARRAS.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRA VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACION USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

PRESENTACIÓN: 4, 19 Y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. APLIQUE UNA CAPA BASE DE ACUERDO A LA SUPERFICIE A PINTAR Y POSTERIORMENTE APLIQUE LA PRIMERA CAPA. DEJE PASAR DOS HORAS COMO MÍNIMO PARA APLICAR UNA SEGUNDA MANO.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Tel: 5308-3747
Email: rguzman@gpoempresarial.net
www.pinturaspirme.com.mx



LINEA: ESMALTES
PRODUCTO: ESMALTE ESPECIAL MATE EL200

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: ESMALTE ALQUIDALICO MATE DE LARGA DURACIÓN. PUEDE USARSE EN INTERIORES O EXTERIORES, SUPERFICIES DE FIERRO, CEMENTO, CONCRETO, APLANADOS, YESO, MADERA O METAL.

DESEMPEÑO: EXCELENTE DURACIÓN, BUEN RENDIMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: MATE.

No. DE COLORES: BLANCO Y PASTEL.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 1 HORA, TIEMPO DE ESPERA PARA RECUBRIMIENTO- 4 HORAS, DURO- 24 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 7 a 9 m/lto. A UNA MILESIMA DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: XILOL, GASOLINA BLANCA, THINNER, AGUARRAS.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRA VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACION USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

PRESENTACIÓN: 4, 19 Y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. APLIQUE UNA CAPA BASE DE ACUERDO A LA SUPERFICIE A PINTAR Y POSTERIORMENTE APLIQUE LA PRIMERA CAPA. DEJE PASAR DOS HORAS COMO MÍNIMO PARA APLICAR UNA SEGUNDA MANO.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Tel: 5308-3747
Email: rguzman@gpoempresarial.net
www.pinturaspirme.com.mx