



LINEA: TEXTURIZADOS
PRODUCTO: TEXPIRME GRUESA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: RECUBRIMIENTO ACRÍLICO EN PASTA, LISTO PARA USARSE, DE TEXTURA RUGOSA Y FACILMENTE APLICABLE. IDEAL PARA EMPLEARSE EN PLAFONES Y MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO NUEVO O REPINTADO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PÁNELES DE YESO.

DESEMPEÑO: DURABILIDAD, FÁCIL APLICACIÓN, DIVERSOS ACABADOS Y TEXTURAS, FORMA UNA PELÍCULA RESISTENTE.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: MATE.

No. DE COLORES: BLANCO Y PASTEL.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 4 HORAS, DURO- 24 HORAS, CURADO- 20 DÍAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 12 a 14 m POR CUBETA. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO O LLANA.

NÚMERO DE CAPAS: UNA MANO.

REDUCTOR: NO SE USA.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: -----.

PRESENTACIÓN: 4, 19 y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. SE RECOMIENDA UTILIZAR SELLADOR VINIPIRME ANTES DE APLICAR LA PASTA. APLIQUE CON LLANA METÁLICA INOXIDABLE OBTENIENDO UNA CAPA DEL GRUESO DEL GRANO UNIFORME A TODA LA SUPERFICIE. RETIRE EL EXCESO DE PASTA HASTA DESCUBRIR EL GRANO. CON TALOCHA DE MADERA O POLIESTIRENO, LOGRE LOS ACABADOS CARACOLADOS ESGRAFIADOS, VERTICALES, HORIZONTALES, A 45° DE INCLINACIÓN, TENIENDO LA OPCIÓN DE PLANCHADO CON LLANA METÁLICA O ACRÍLICA.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL RECUBRIMIENTO CON UNA PALA LIMPIA, PROPELA PARA PASTAS O MORTERO O AGITADORES MECÁNICOS PERFECTAMENTE LIMPIOS. AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA, PROCURANDO INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Tel: 5308-3747
Email: rguzman@gpoempresarial.net
www.pinturaspirme.com.mx



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

LINEA: PASTAS
PRODUCTO: TEXPIRME MEDIA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: RECUBRIMIENTO ACRÍLICO EN PASTA, LISTO PARA USARSE, DE TEXTURA RUGOSA Y FACILMENTE APLICABLE. IDEAL PARA EMPLEARSE EN PLAFONES Y MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO NUEVO O REPINTADO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PÁNELES DE YESO.

DESEMPEÑO: DURABILIDAD, FÁCIL APLICACIÓN, DIVERSOS ACABADOS Y TEXTURAS, FORMA UNA PELÍCULA RESISTENTE.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: MATE.

No. DE COLORES: BLANCO Y PASTEL.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 4 HORAS, DURO- 24 HORAS, CURADO- 20 DÍAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 14 a 15 m POR CUBETA. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO O LLANA.

NÚMERO DE CAPAS: UNA MANO.

REDUCTOR: NO SE USA.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: -----.

PRESENTACIÓN: 4, 19 y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. SE RECOMIENDA UTILIZAR SELLADOR VINPIRME ANTES DE APLICAR LA PASTA. APLIQUE CON LLANA METÁLICA INOXIDABLE OBTENIENDO UNA CAPA DEL GRUESO DEL GRANO UNIFORME A TODA LA SUPERFICIE. RETIRE EL EXCESO DE PASTA HASTA DESCUBRIR EL GRANO. CON TALOCHA DE MADERA O POLIESTIRENO, LOGRE LOS ACABADOS CARACOLADOS ESGRAFIADOS, VERTICALES, HORIZONTALES, A 45° DE INCLINACIÓN, TENIENDO LA OPCIÓN DE PLANCHADO CON LLANA METÁLICA O ACRÍLICA.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL RECUBRIMIENTO CON UNA PALA LIMPIA, PROPELA PARA PASTAS O MORTERO O AGITADORES MECÁNICOS PERFECTAMENTE LIMPIOS. AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA, PROCURANDO INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México

Tel: 5308-3747

Email: rguzman@gpoempresarial.net

www.pinturaspirme.com.mx



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

LINEA: PASTAS
PRODUCTO: TEXPIRME FINA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: RECUBRIMIENTO ACRÍLICO EN PASTA, LISTO PARA USARSE, DE TEXTURA RUGOSA Y FACILMENTE APLICABLE. IDEAL PARA EMPLEARSE EN PLAFONES Y MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO NUEVO O REPINTADO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PÁNELES DE YESO.

DESEMPEÑO: DURABILIDAD, FÁCIL APLICACIÓN, DIVERSOS ACABADOS Y TEXTURAS, FORMA UNA PELÍCULA RESISTENTE.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: MATE.

No. DE COLORES: BLANCO Y PASTEL.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 4 HORAS, DURO- 24 HORAS, CURADO- 20 DÍAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 16 a 18 m POR CUBETA. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACIÓN: RODILLO O LLANA.

NÚMERO DE CAPAS: UNA MANO.

REDUCTOR: NO SE USA.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: -----.

PRESENTACIÓN: 4, 19 y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. SE RECOMIENDA UTILIZAR SELLADOR VINPIRME ANTES DE APLICAR LA PASTA. APLIQUE CON LLANA METÁLICA INOXIDABLE OBTENIENDO UNA CAPA DEL GRUESO DEL GRANO UNIFORME A TODA LA SUPERFICIE. RETIRE EL EXCESO DE PASTA HASTA DESCUBRIR EL GRANO. CON TALOCHA DE MADERA O POLIESTIRENO, LOGRE LOS ACABADOS CARACOLADOS ESGRAFIADOS, VERTICALES, HORIZONTALES, A 45° DE INCLINACIÓN, TENIENDO LA OPCIÓN DE PLANCHADO CON LLANA METÁLICA O ACRÍLICA.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL RECUBRIMIENTO CON UNA PALA LIMPIA, PROPELA PARA PASTAS O MÓRTERO O AGITADORES MECÁNICOS PERFECTAMENTE LIMPIOS. AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA, PROCURANDO INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Tel: 5308-3747
Email: rguzman@gpoempresarial.net
www.pinturaspirme.com.mx